



Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010

ТУ 2316-001-72746455-16

Грунтовка фасадная универсальная



Описание продукции:

Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010 на основе водной дисперсии акриловой смолы, не содержит растворителей, стойкая к омылению, а также к воздействию атмосферных факторов.

Область применения:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем ТН – ФАСАД Профи. Предназначена для ограничения и снижения впитывающей способности, а также укрепления и увеличения адгезии основания, к нанесению клеевых и штукатурно-клеевых составов.

Применение:

Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010 равномерно наносится на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти. Последующий слой следует наносить, когда первый слой полностью впитался, а поверхность основания не блестит.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Расход	кг/м ²	не менее	около 0,2 – 0,3 кг/м ² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)	-
Время высыхания покрытия	ч.	-	около 4 часов	ГОСТ 19007-73
Возможность нанесения следующего покрытия	ч.	-	по прошествии около 24 часов с момента нанесения грунтового средства	ГОСТ 19007-73
Цвет	-	-	Белый или колерованный	-
pH	-	-	7	ГОСТ Р 52020-2003
Температура применения	°С	-	от + 5°С до + 25°С.	-

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».

Хранение:

12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°С до + 25°С.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009.